

Multi Black Rapid

Polyester Multifunktionsspachtel

V01
10/2024

Beschreibung

- Polyester Multifunktionsspachtel
- Universalspachtel
- Farbe: Schwarz

Einsatzgebiet

- Zum Füllen von kleinen bis großen Unebenheiten, Kratzern & Schleifspuren

Vorteile

- Multihaftung
- Trockenzeit: 10 min / 20 °C Objekttemperatur
- Keine Oberflächenfeuchte nach der Aushärtung
- Optimierte Schleifbarkeit durch neueste Füllstofftechnologie

Produktangaben

Lieferviskosität bei 20 °C:	pastös
VOC-Gehalt:	2004/42/IIIB (b) (250) < 250 g/l
Dichte bei 20 °C:	ca. 1,3 g/cm ³
Lagerstabilität:	ca. 6 - 8 Monate bei 18 - 20 °C im geschlossenen Originalgebinde

Haftungsinformation

Stahl	Aluminium	Verzinktes Blech	GFK	Kunststoff	2K Polyesterspachtel	Holz
√	√	√	√	x	√	√

Verarbeitung

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Eine gute Haftung wird auf allen grob angeschliffenen Untergründen erreicht.

Dosierung:

Zugabe von 3 Gew.-% Härterpaste Eine Überdosierung der Härterpaste ist zu vermeiden. Es kann hier zum Durchbluten und zu Farbtonveränderungen im Decklacksystem kommen.

Topfzeit:

4 Minuten bei +20 °C Raumtemperatur

Reaktionstemperatur:

mindestens +10 °C

Multi Black Rapid

Polyester Multifunktionsspachtel

V01
10/2024

Trockenzeit:

10 Minuten bei +20 °C Raumtemperatur

Schleifbarkeit:

Im Anschluss an die vorgegebene Trockenzeit.

Vorschleif	Trocken mit P120 - P180
Nachsleif	Trocken mit P240 - P320

Überarbeitung:

Die Multispachtelmasse kann mit allen gängigen Materialien auf Polyester- oder Acrylbasis überarbeitet werden.



Lager- und Lieferbedingungen

Vor Frost, Hitze, Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen.

Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, kühlen Ort aufbewahren. Empfohlener Lager- und Transporttemperaturbereich: +5 bis +35 °C. Vermeiden Sie extreme Temperaturschwankungen.

Hinweis: Die Lager- und Transporttemperatur darf nicht unter +5 °C liegen. Akklimatisieren Sie das Produkt vor Verarbeitung auf Raumtemperatur.



Vorsichtsmaßnahmen

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

© VOSSCHEMIE